

EP 02



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГРУНТ / ЕКІ КОМПОНЕНТТІ ЭПОКСИДТІ КОРРОЗИЯҒА ҚАРСЫ АСТАР

Эпоксидный грунт для защиты стали и ремонтной окраски. Допускает ограниченную подготовку поверхности и обеспечивает барьерную антикоррозионную защиту. / Болатты қорғауға және жөндеу бояуына арналған эпоксидті астар. Бетті шектеулі дайындауға мүмкіндік береді және тосқауылдық коррозияға қарсы қорғаныс жасайды.

Цвет / Түсі: Стандартный / Стандартты	Тип / Түрі: 2К эпоксид / 2К эпоксидті
Нетто / Нетто: л / кг	Партия / Партия:
Дата изг. / Өнд. күні: . 20	Годен до / Жарамды: . 20
Штрихкод / Штрихкод:	Артикул / Артикул: EP 02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Тип / Түрі: 2К эпоксидный антикоррозионный грунт / 2К эпоксидті коррозияға қарсы астар

Смешивание / Араластыру: A:B = 9:1; сухой остаток / құрғақ қалдық: 60%

VOC / ЛОС: ≤420 г/л; DFT 50-80 мкм; WFT 83-133 мкм

Теоретический расход / Теориялық шығын: 12 / 7,5 м²/л

Суша / Кебу: на отлип ≤3 г; полная 8-24 ч; отверждение 6 суток / қолға жабыспау ≤3 сағ; толық 8-24 сағ; қатаю 7 тәулік

Разбавитель / Сұйылтқыш: ЕроТһ 10, обычно 10-15% / әдетте 10-15%

Срок хранения / Сақтау мерзімі: 6 месяцев / 6 ай

ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ / ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ

- Новая сталь: абразивоструйная очистка до Sa 2½, профиль 40-75 мкм. / Жаңа болат: Sa 2½ дейін абразивті-ағынды тазалау, профиль 40-75 мкм.
- Ремонт: минимум St 3; удалить рыхлую ржавчину, слабое старое покрытие, масло и соли. / Жөндеу: кемінде St 3; бос тотты, нашар ескі жабынды, май мен тұздарды кетіріңіз.
- Нанесение: безвоздушное/обычное распыление или кисть; 5-35°C, ОВ <85%. / Қолдану: ауасыз/көдімгі бүркіу немесе қылқалам; 5-35°C, СЫ <85%.
- Компоненты A+B тщательно смешать 9:1 и использовать в пределах жизнеспособности смеси >3 ч. / A+B компоненттерін 9:1 мұқият араластырып, қоспаның >3 сағ өміршеңдігі ішінде қолданыңыз.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ИМПОРТЕР / ӨНДІРУШІ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ

Производитель / Өндіруші: Китай / Қытай.

Импортер в РК / ҚР импорттаушысы: ТОО «RiSol» (Рисол)

БИН / БСН: 260640005857

Адрес / Мекенжайы: Республика Казахстан, 050014, г. Алматы, Жетысуский р-н, ул. Бокейханова, 53Б

Телефон / Телефон: +7 707 478 38 32

Организация для претензий / Шағым қабылдайтын ұйым: ТОО «RiSol»

Документ о соответствии / Сәйкестік құжаты №:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ЕСКЕРТУ



ОСТОРОЖНО
АБАЙЛАҢЫЗ

Класс опасности / Қауіптілік класы: уточнить по SDS.

Берець от тепла, искр и открытого пламени. Во время нанесения обеспечить достаточную вентиляцию. / Жылудан, ұшқыннан және ашық оттан қорғаңыз. Қолдану кезінде жеткілікті желдетуді қамтамасыз етіңіз.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ / ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Использовать защитные перчатки и средства защиты глаз. / Қорғаныш қолғап пен көзді қорғау құралдарын қолданыңыз.
- Обеспечить достаточную вентиляцию во время нанесения; не вдыхать аэрозоль и пары. / Қолдану кезінде жеткілікті желдетуді қамтамасыз етіңіз; аэрозоль мен буларды жұтпаңыз.
- Берець от источников тепла, искр и открытого огня. Не курить рядом. / Жылу, ұшқын және ашық от көздерінен қорғаңыз. Жақын жерде темекі шекпеніз.
- Тщательно смешать компоненты А и В перед применением; соблюдать A:B = 9:1. / Қолданар алдында А және В компоненттерін мұқият араластырыңыз; A:B = 9:1 қатынасын сақтаңыз.
- Наносить в пределах времени жизнеспособности смеси (>3 ч). / Қоспаның өміршеңдігі (>3 сағ) ішінде жағыңыз.
- При попадании в глаза промыть водой; при попадании на кожу тщательно смыть водой с мылом. / Көзге тисе сумен шайыңыз; теріге тисе сабынды сумен мұқият жуыңыз.
- При недомогании или выраженном раздражении обратиться за медицинской помощью. / Өзіңізді жайсыз сезінсеңіз немесе қатты тітіркену болса, медициналық көмекке жүгініңіз.
- Перед применением ознакомиться с паспортом безопасности (SDS). / Қолданар алдында қауіпсіздік паспортымен (SDS) танысыңыз.

СОСТАВ И ХРАНЕНИЕ / ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ САҚТАУ

Двухкомпонентный эпоксидный грунт, комплект A+B; соотношение смешивания 9:1. / Екі компонентті эпоксидті астар, A+B жиынтығы; араластыру қатынасы 9:1. Хранить 6 месяцев в оригинальной герметично закрытой таре, в прохладном сухом месте, вдали от тепла и огня. / Түпнұсқа герметикалық жабық ыдыста, салқын құрғақ жерде, жылу мен оттан алыс 6 ай сақтаңыз.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ / ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Транспортировать в закрытой исправной таре, защищая от повреждений и нагрева. Статьи и загрязненную упаковку передавать специализированной организации. / Жабық жарамды ыдыста, зақымдану мен қызудан қорғап тасымалдаңыз. Қалдықтар мен ластанған қаптаманы мамандандырылған ұйымға тапсырыңыз.

Только для профессионального промышленного применения / Тек кәсіби өнеркәсіптік қолдануға арналған